Copper Alloys	Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	P	Al	Mn	Si	Sb	S	Bi
Leaded Bronze													
C92410	Rem.	6-8	2.5-3.5	1.5-3	0.2	0.2		0.005	0.05	0.005	0.25		
C93400	82-85	7-9	7-9	0.8	0.2	1	0.5	0.005		0.005	0.5	0.08	
C93500	83-86	4.3-6	8-10	2	0.2	1	0.05	0.005		0.005	0.3	0.08	
C93600	79-83	6-8	11-13	1	0.2	1	0.15	0.005		0.005	0.55	0.08	
C93700	78-82	9-11	8-11	0.8	0.7	0.5	0.1	0.005		0.005	0.5	0.08	
C93720	83 Min	3.5-4.5	7-9	4	0.7	0.5	0.1				0.5		
C93800	75-79	6.3-7.5	13-16	0.8	0.15	1	0.05	0.005		0.005	0.8	0.08	
C93900	76.5-79.5	5-7	14-18	1.5	0.4	0.8	0.15	0.005		0.005	0.5	0.08	
C94000	69-72	12-14	14-16	0.5	0.25	0.50-1	0.05	0.005		0.005	0.5	0.08	
C94100	72-79	4.5-6.5	18-22	1	0.25	1	0.5	0.005		0.005	0.8	0.08	
C94300	67-72	4.5-6	23-27	0.8	0.15	1	0.08	0.005		0.005	0.8	0.08	
C94310	Rem.	1.5-3	27-34	0.5	0.5	0.25-1	0.05				0.5		
C94320	Rem.	4-7	24-32		0.35								
C94330	68.5-75.5	3-4	21-25	3	0.7	0.5	0.1				0.5		
C94400	Rem.	7-9	9-12	0.8	0.15	1	0.5	0.005		0.005	0.8	0.08	
C94500	Rem.	6-8	16-22	1.2	0.25	1	0.05	0.005		0.005	0.8	0.08	
C98200	Rem.	0.6-2	21-27	0.5	0.7	0.5	0.1				0.5		
C98400	Rem.	0.5	26-33	0.5	0.7	0.5	0.1				0.5		
C98600	60-70	0.5	30-40		0.35								
C98800	56.5-62.5	0.25	37.5-42.5	0.1	0.35		0.02						
C98820	Rem.	1-5	40-44		0.35								
C98840	Rem.	1-5	44-58		0.35								